



Colorline

**BAUSTOFF
+ METALL**
Sistemi costruttivi a secco

Scheda tecnica **ISOACRYL**

ULTIMO AGG.
01.06.2017

Pag. 1.2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : Isolante-fissativo all'acqua per superfici murali interne ed esterne

COMPOSIZIONE : Resine acriliche e copolimeri in emulsione acquosa

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONFEZIONI: | 1 – 5 – 20 litri |
| ASPETTO: | film lucido trasparente |
| CONSUMO: | 0,15 – 0,20 lt/mq |
| COLORE: | incolore |
| VISCOSITA' : | 5000 CPS (Brookfield) |
| SOVRAPPLICAZIONE: | 2 – 4 ore (20°C 65% U:R:) |
| PESO SPECIFICO: | 1,05 kg/dm ³ |
| SPESSORE | Film sottilissimo |
| CONTENUTO SECCO | 39,8% |

ESSICAZIONE : Fuori polvere : 30 minuti / Secco profondità : 3 ore

SUPPORTO : Superfici murali interne ed esterne, accuratamente spazzolate; quando si vogliono uniformare gli assorbimenti ed incrementare l'ancoraggio

APPLICAZIONE : Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo diluendo il prodotto nelle seguenti proporzioni:

- 1:7 per superfici rasate a gesso e di medio assorbimento
- 1:4 per superfici particolarmente difficili

Non applicare mai con temperature inferiori a + 5°C e dopo l'uso pulire accuratamente gli attrezzi con acqua.

IMPIEGO : Serve come imprimitura previa alla tinteggiatura con idropitture e rivestimenti plastici murali. Conferisce ai sistemi vernicianti elevate proprietà di aderenza. Forma un film sottilissimo, insaponificabile, elimina gli assorbimenti superficiali, assicurando un perfetto ancoraggio ed una elevata scorrevolezza delle pitture a finire.

NB.: per pareti esterne è consigliato l'utilizzo di apposito sottofondo murale. Per fondi all'esterno particolarmente degradati o difficili, utilizzare sottofondo plastico murale al solvente con spiccate caratteristiche di penetrazione e resistenza.

MAGAZZINAGGIO : 12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5°C e i + 35°C



Colorline

**BAUSTOFF
+ METALL**
Sistemi costruttivi a secco

Scheda tecnica **ISOACRYL**

ULTIMO AGG.
01.06.2017

Pag. 2.2

A/h Primer fissativi. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/h). 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l di COV.

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione preliminari.