



Colorline

**BAUSTOFF
+ METALL**
Sistemi costruttivi a secco

Scheda tecnica **SILIFIX**

ULTIMO AGG.
01.06.2017

Pag. 1.2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : Primer fissativo trasparente a base di silicato di potassio, per il consolidamento in profondità del supporto

COMPOSIZIONE : Silicato di potassio modificato e additivi stabilizzanti.

ASPETTO	LIQUIDO LATTIGINOSO
COLORE	INCOLORE-PAGLIERINO OPACO
DENSITA'	MIN. 1,060 kg/dm ³
SOLUBILITA' IN ACQUA	TOTALMENTE SOLUBILE
VISCOSITA'	BASSA

CONSUMO : 0,12-0,15 lt/mq In funzione della porosità del supporto, max 0,500 lt/mq

CONFEZIONI : 1 – 5 – 20 litri

ESSICAZIONE : Secco al tatto : 6 ore / Secco profondità : 24-48 ore
(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura.

SOVRAPPLICAZIONE : 8 – 10 ore

SUPPORTO : Mano di fondo per il trattamento idrorepellente-silicatizzante di supporti minerali come: pietra, muratura, calcestruzzo,intonaci vecchi e nuovi ecc. Non può essere applicato direttamente su pitture di tipo organico (lavabili, pitture a solvente ecc.) le quali devono essere sverniciate prima del trattamento, ed inoltre non applicare mai su gesso, sotto il sole battente, su muro caldo o bagnato. Durante l'applicazione mascherare le zone da non verniciare come stipiti, porte, finestre e pavimentazioni perché i silicati attaccano vetro, metalli, ceramiche, smaltature, verniciature, marmi e granito. Non fare mai miscele con altre pitture a base non minerali.

APPLICAZIONE : Pulire a secco, spazzolare a fondo e togliere la polvere. Applicare il prodotto tale quale o diluito 1-1 con acqua. Il numero delle mani e la sua diluizione dipende dall'assorbenza, omogeneità e struttura del supporto, ed è ricopribile con qualsiasi tipo di pittura. SILIFIX è da utilizzare anche come diluente per la pittura minerale ai silicati. E' indispensabile l'uso di occhiali protettivi.

IMPIEGO : SILIFIX, per il suo alto potere di penetrazione nel supporto, la sua adesione chimica, la permeabilità al vapore acqueo, e la sua composizione chimica fisicamente affine a quello dei materiali da costruire, ha uno specifico impiego quale fissativo-consolidante nel restauro di vecchie facciate.



Colorline

**BAUSTOFF
+ METALL**
Sistemi costruttivi a secco

Scheda tecnica

SILIFIX

ULTIMO AGG.
01.06.2017

Pag. 2.2

MAGAZZINAGGIO : 12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5°C e i + 35°C. TEME IL GELO

A/c Pittura per pareti esterne di supporto minerale. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l di COV

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione preliminari.